

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 10 月 28 日 (28.10.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/092245 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08G 61/12, C09K 11/06, H05B 33/14

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005439

(22) 国際出願日: 2004 年 4 月 16 日 (16.04.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-114845 2003 年 4 月 18 日 (18.04.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日立化成工業株式会社 (HITACHI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1630449 東京都新宿区西新宿二丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 森下 芳伊 (MORISHITA, Yoshii) [JP/JP]. 野村 理行 (NOMURA, Satoyuki) [JP/JP]. 津田 義博 (TSUDA, Yoshihiro) [JP/JP]. 田井 誠司 (TAI, Seiji) [JP/JP].

(74) 代理人: 三好 秀和 (MIYOSHI, Hidekazu); 〒1050001 東京都港区虎ノ門一丁目 2 番 3 号 虎ノ門第一ビル 9 階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: POLYQUINOLINE COPOLYMER HAVING A BRANCHED STRUCTURE AND ORGANIC ELECTROLUMINESCENT DEVICE USING SAME

(54) 発明の名称: 枝分れ構造を有するポリキノリン共重合体およびこれを用いた有機エレクトロルミネセンス素子

(57) Abstract: A polyquinoline copolymer is characterized by having quinoline monomer units which may have substituents and branched monomer units which may have substituents. Such a polyquinoline copolymer makes a light-emitting polymer material which is excellent in stability.

(57) 要約: 本発明は、置換基を有していてもよいキノリンモノマー単位、及び置換基を有していてもよい枝分れ構造モノマー単位を含むことを特徴とするポリキノリン共重合体に関する。本発明は、安定性に優れた発光ポリマー材料を提供することを目的とする。



WO 2004/092245 A1

明 細 書

枝分れ構造を有するポリキノリン共重合体およびこれを用いた有機エレクトロルミネセンス素子

5

技術分野

本発明は、ポリキノリン共重合体およびこれを用いた有機エレクトロルミネセンス（EL）素子に関する。

10 背景技術

エレクトロルミネセンス素子は、例えば、白熱ランプ、ガス充填ランプの代替えとして、大面積ソリッドステート光源用途に注目されている。一方で、フラットパネルディスプレイ（FPD）分野における液晶ディスプレイを置き換えることのできる最有力の自発光ディスプレイとしても注目されている。特に、素子材料が有機材料によって構成されている有機エレクトロルミネセンス（EL）素子は、低消費電力型のフルカラーFPDとして製品化が進んでいる。中でも、有機材料が高分子材料により構成されている高分子型の有機EL素子は、真空系での成膜が必要な低分子型の有機EL素子と比較して、印刷やインクジェットなどの簡易成膜が可能なため、今後の大画面有機ELディスプレイには、不可欠な素子である。

これまで、高分子型有機EL素子には、共役ポリマー、例えば、ポリ（p-フェニレンービニレン）（例えば、国際公開第90/13148号パンフレット参照。）および非共役ポリマー（例えば、I. Sokolikら., J. Appl. Phys. 1993. 74, 3584参照。）のいずれかのポリマー材料が使用されてきた。しかしながら、素子としての発光寿命が低く、フルカラーディスプレイを構築する上で、

25

障害となっていた。

これらの問題点を解決する目的で、近年、種々のポリフルオレン型およびポリ（p-フェニレン）型の共役ポリマーを用いる高分子型有機EL素子が提案されているが、これらも安定性の面では、満足いくものは見出されていない。


- 5 本発明は、上記した従来の問題に鑑み、安定性に優れた発光ポリマー材料を提供することを目的とする。本発明は、さらに、優れた発光寿命を満足できる有機EL素子を提供することを目的とする。

発明の開示

- 10 本発明者らは鋭意検討した結果、キノリン誘導体および枝分れ構造モノマー単位を含む共重合体が、安定性に優れた発光ポリマーとして優れた材料であることを見出し、本発明を完成するに至った。


- すなわち、本発明によれば、キノリンモノマー単位及び枝分れ構造モノマー単位を含むポリキノリン共重合体が提供される。キノリンモノマー単位及び枝分れ構造モノマー単位は置換基を有していてもよい。
- 15

また、本発明によれば、式（I）：



または

（I）



- 20 （式中、Xは、それぞれ独立に $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ および $-SiR^6R^7R^8$ （ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、それぞれ独立に炭素

数 1 ～ 22 個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数 2 ～ 20
 個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。) からなる群から選択され
 る置換基であって、それぞれは同一であっても異なってもよい、キノリン
 残基中の置換可能な位置に結合した置換基であり、a はそれぞれ独立に 0 ～ 3
 5 の整数である。A は、単結合およびアリーレンからなる群から選ばれる基であ
 り、B は、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(O)-$ 、 $-S(O)-$ 、 $-S(O_2)$
 $-$ 、 $-W-$ 、 $-(O-W)_m-O-$ (m は 1 ～ 3 の整数)、及び $-Q-$ から
 なる群から選ばれる 2 価の結合基 (W は $-Ra-$ 、 $-Ar'-$ 、 $-Ra-Ar'-$
 $-$ 、 $-Ra'-O-Ra'-$ 、 $-Ra'-C(O)O-Ra'-$ 、 $-Ra'$
 10 $'-NHCO-Ra'-$ 、 $-Ra-C(O)-Ra-$ 、 $-Ar'-C(O)-$
 $Ar'-$ 、 $-Het'-$ 、 $-Ar'-S-Ar'-$ 、 $-Ar'-S(O)-Ar'$
 $-$ 、 $-Ar'-S(O_2)-Ar'-$ 、及び $-Ar'-Q-Ar'-$ からな
 る群から選ばれる 2 価の基であり、Ra はアルキレンであり、Ar' はアリー
 15 レン混合基からなる群から選ばれる基であり、Het' はヘテロアリーレ
 ンであり、Q は 4 級炭素を含有する 2 価の基である。) である。) で表される
 キノリンモノマー単位と、置換基を有していてもよい枝分れ構造モノマー単位
 と、を含む共重合体であって、前記各モノマー単位を結合する基が、式 (II)
 :





(式中、D は $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR-$ 、 $-CR_2-$ 、 $-SiR_2-$ 、 $-SiR_2-$
 $_2-O-SiR_2-$ 、および $-SiR_2-O-SiR_2-O-SiR_2-$ (ここで
 25 、R は、それぞれ独立に水素原子、炭素数 1 ～ 22 個の直鎖、環状もしくは分


岐アルキル基、または、炭素数 2 ～ 20 個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す) からなる群から選択される 2 価の基であり、b は 0 ～ 1 の整数を表す。) で表される上記ポリキノリン共重合体が提供される。

また、本発明によれば、置換基を有していてもよい枝分れ構造モノマー単位


5

が、式 (III) :





または



(式中、Yは、それぞれ独立にハロゲン原子、 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ および $-SiR^6R^7R^8$ (ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、それぞれ独立に炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。)) からの群から選択される置換基であって、それぞれは同一であっても異なってもよく、枝分れ構造骨格のベンゼン環の置換可能な位置に結合した置換基であり、pは0～4の整数を表す。) で表される上記ポリキノリン共重合体が提供される。

また、本発明によれば、前記式(I)のXが $-R^1$ (ただし、 R^1 は、それぞれ独立に炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。) であって、aがそれぞれ独立に0～3の整数である上記ポリキノリン共重合体が提供される。

また、本発明によれば、前記式(III)のYが $-R^1$ (ただし、 R^1 は、それぞれ独立に炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。) であって、pが0～4の整数である上記ポリキノリン共重合体が提供される。

そして、さらに本発明によれば、上記のポリキノリン共重合体を用いたエレクトロルミネセンス素子が提供され、このエレクトロルミネセンス素子は、好ましくは一対の電極と、前記電極間に形成された一層以上の有機層を含むものであって、該有機層のうち少なくとも1層が、本発明に係るポリキノリン共重合体を含む層であるエレクトロルミネセンス素子である。

本願の開示は、2003年4月18日に出願された特願2003-114845に記載の主題と関連しており、それらの開示内容は引用によりここに援用

される。

発明を実施するための最良の形態

本発明のポリキノリン共重合体は、置換基を有していてもよいキノリンモノ
5 マー単位、及び置換基を有していてもよい枝分れ構造モノマー単位を含むこと
を特徴とする共重合体である。

キノリンモノマー単位及び枝分れ構造モノマー単位は、それぞれのモノマー
単位の置換可能な位置が1価の有機残基により置換されていてもよい。

有機残基の例としては、脂肪族炭化水素残基、芳香族炭化水素基、アルコキ
10 シ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシルオキシ基
、アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルキルシリル基
、アリールシリル基、アシル基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、ハロゲン基
、水酸基、メルカプト基、ホルミルオキシ基、カルボキシル基、シリル基、ホ
ルミル基、スルフィノ基、スルホ基等を挙げることができる。

15 脂肪族炭化水素残基としては、直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、アルケ
ニル基、アルキニル基等を挙げることができ、炭素数は1～22であることが
好ましい。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、
シクロプロピル基、ブチル基、イソブチル基、シクロブチル基、ペンチル基、
イソペンチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘ
20 キシル基、ヘプチル基、シクロヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基
、ビニル基、プロベニル基、アリル基、プロピニル基、イソプロベニル基、ブ
テニル基、ペンテニル基等を挙げることができる。

芳香族炭化水素残基としては、アリール基、ヘテロアリール基等を挙げるこ
とができ、炭素数は2～20であることが好ましい。具体的には、フェニル基
25 、トリル基、キシリル基、メシチル基、クメニル基、ベンジル基、フェネチル

基、メチルベンジル基、ジフェニルメチル基、スチリル基、シンナミル基、ビフェニル残基、ターフェニル残基、ナフチル基、アントリル基、フルオレニル基、フラン残基、チオフェン残基、ピロール残基、オキサゾール残基、チアゾール残基、イミダゾール残基、ピリジン残基、ピリミジン残基、ピラジン残基、
5 トリアジン残基、キノリン残基、キノキサリン残基等を挙げることができる。なお、本発明において、アリール基とは芳香族化合物残基をいい、芳香族化合物には単環式芳香族化合物および多環式芳香族化合物が含まれ、さらに多環式芳香族化合物には、二つ以上の環構造が結合した化合物、二つ以上の環構造が縮合した化合物が含まれる。また、本発明において、ヘテロアリールとは、
10 複素環化合物をいい、複素環化合物には、複素単環化合物および縮合複素環化合物が含まれる。

アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、tert-ブトキシ基、オクチルオキシ基、tert-オクチルオキシ基等を、アリールオキシ基としては、フェノキシ基、4-tert-ブチルフェ
15 ノキシ基、1-ナフチルオキシ基、2-ナフチルオキシ基、9-アンスリルオキシ基等を挙げることができる。アルキルチオ基としては、メチルチオ基、エチルチオ基、tert-ブチルチオ基、ヘキシルチオ基、オクチルチオ基等を、アリールチオ基としては、フェニルチオ基、2-メチルフェニルチオ基、4-tert-ブチルフェニルチオ基等を挙げることができる。アシルオキシ基
20 としては、アセトキシ基、ベンゾイルオキシ基等を挙げることができる。アルキルオキシカルボニル基としては、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基等を、アリールオキシカルボニル基としては、フェノキシカルボニル基、ナフチルオキシカルボニル基等を挙げることができる。アルキルシリル基としては、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基等を、アリールシリル基としては、トリフェニルシリル基等を挙げるこ
25

とができる。アシル基としては、アセチル基、プロピオニル基、ベンゾイル基、トルオイル基等を挙げることができる。アミノ基としては、アミノ基、N-メチルアミノ基、N-エチルアミノ基、N, N-ジエチルアミノ基、N, N-ジイソプロピルアミノ基、N, N-ジブチルアミノ基、N-ベンジルアミノ基、N, N-ジベンジルアミノ基、N-フェニルアミノ基、N, N-ジフェニルアミノ基等を挙げることができる。ハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等を挙げることができる。

本発明においては、キノリンモノマー単位が置換基を有する場合、芳香族炭化水素残基であることが好ましく、アリール基であることが好ましく、フェニル基であることがより好ましい。また、枝分れ構造モノマー単位が置換基を有する場合、枝分れ構造のベンゼン環が有する置換基は、脂肪族炭化水素残基であることが好ましく、アルキル基であることがより好ましい。

また、キノリンモノマー単位または枝分れ構造モノマー単位が有する置換基は、さらに置換基を有していてもよく、置換基の例としては、上述のキノリンモノマー単位または枝分れ構造モノマー単位が有していてもよい置換基を挙げることができる。

本発明において、キノリンモノマー単位は、モノマー単位を構成する主鎖に、キノリン構造の他にさらに2価の有機残基を含んでいてもよい。本発明において、2価の有機残基の例としては、上述の1価の有機残基から水素原子等が1つ失われて生じる、1価の有機残基に対応する2価の有機残基を挙げることができる。このような有機残基は、芳香族炭化水素残基が好ましく、アリレン基がより好ましく、オルト-フェニレン、メタ-フェニレン、パラ-フェニレンがさらに好ましい。

また、キノリンモノマー単位とは、主鎖として1つのキノリン構造からモノマー単位を構成している場合のみならず、主鎖として2つ以上のキノリン構造


が結合して1つのモノマー単位を構成している場合も含む。この場合、2つ以上のキノリン構造を結合する基は、単結合または2価の有機残基であり、2つ以上の有機残基が連結していてもよい。有機残基としては、芳香族炭化水素残基またはオキシ基を有する2価の基であることが好ましく、フェニル残基、フェナントレン残基、フルオレン残基、カルバゾール残基、ビフェニル残基またはジフェニルエーテル残基であることが好ましい。

また、枝分れ構造モノマー単位とは、3価以上の有機残基であることが好ましく、3価または4価の有機残基であることが好ましい。本発明において、枝分れ構造モノマー単位は、1, 3, 5-ベンゼン残基、4, 4', 4''-トリフェニルアミン残基、4, 4', 4'', 4'''-テトラフェニルメタン残基に起因する枝分れ構造を有することがさらに好ましい。

それぞれのモノマー単位を結合する結合基は、特に限定されないが、単結合または2価の有機残基であり、有機残基としてはオキシ基であることが好ましい。


本発明のポリキノリン共重合体は、上記の各モノマー成分を少なくとも含んでいればよく、各モノマー単位は、いわゆるランダムコポリマーのように共重合体中にランダムに含まれていてもよいし、あるいはブロックコポリマーやグラフトコポリマーのように一部の特定のモノマー単位が局在して存在するような共重合体であってもよい。なお、上記の共重合体を構成する2種の各モノマー単位は、それぞれ1種類のモノマーであっても、2種類以上のモノマーが組み合わせられたものであってもよい。

本発明で用いられる、キノリンモノマー単位は、式（I）：



または

(I)



で表されることが好ましい。キノリンモノマー単位は、単独で、または2種類以上を組み合わせて用いることができる。

- 5 式(I)中、Xはそれぞれ独立に1価の有機残基を、AおよびBはそれぞれ独立に単結合または2価の有機残基を表す。

本発明の式(I)のキノリンモノマー単位中、単数又は複数個のXは $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ または $-SiR^6R^7R^8$ で表されることが好ましく、置換基Xが複数個置換している場合、これらのXはそれぞれ同一の置換基であっても異なる種類の置換基であってもよい。aは各々
10 独立に0~3の整数である。

一方、置換基Xにおける $R^1 \sim R^8$ としては、それぞれ独立に、炭素数1~22個の直鎖アルキル基、環状アルキル基もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2~20個のアリール基もしくはヘテロアリール基であることが好ましい。
15 このような基としては、たとえば、メチル基、エチル基、プロピル基、シクロプロピル基、ブチル基、イソブチル基、シクロブチル基、ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、シクロペンチル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、ヘプチル基、シクロヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基などの炭素数1~22個の直鎖アルキル基、環状アルキル基もしくは分岐アルキル基、また、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、フルオレニル基、ビフェ
20 ニル残基、ターフェニル残基、フラン残基、チオフェン残基、ピロール残基、オキサゾール残基、チアゾール残基、イミダゾール残基、ピリジン残基、ピリミジン残基、ピラジン残基、トリアジン残基、キノリン残基、キノキサリン残

基などの炭素数 2 ～ 20 個のアリール基もしくはヘテロアリール基があげられる。

置換基 X はさらに、置換基を有していてもよい。X が有する置換基としては、上記 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ または $-SiR^6R^7R^8$ で表される置換基、さらに $-NR^9R^{10}$ (ただし、 R^9 、 R^{10} は、それぞれ独立に炭素数 1 ～ 22 個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数 2 ～ 20 個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。) で表される置換基が挙げられる。置換基が複数存在する場合、複数の置換基はそれぞれ同一であっても異なってもよい。

10 本発明の式 (I) のキノリンモノマー単位中、Xa としては、それぞれ独立して、a が 0、すなわち未置換のものであるか、あるいは X が $-R^1$ で表されるアルキル基、アリール基が直接置換したものが、溶解性および耐熱性の点から好ましいものである。また、置換基数は、未置換の場合、すなわち a が 0 であるものを含めて、a が 1 または 2 であるものが、重合反応性の点で好ましいものである。さらに、 $-R^1$ としては、アリール基が好ましく、フェニル基が特に好ましいものである。


また、式 (I) のキノリンモノマー単位中、A は、それぞれ独立に単結合またはアリーレンであることが好ましく、A としては、アリーレンであることがより好ましく、オルト-フェニレン、メタ-フェニレン、パラ-フェニレンが
20 重合反応性の点で特に好ましいものである。


また、式 (I) のキノリンモノマー単位中、B は、好ましくは、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(O)-$ 、 $-S(O)-$ 、 $-S(O_2)-$ 、 $-W-$ 、 $-(O-W)_m-O-$ (m は 1 ～ 3 の整数)、及び $-Q-$ からなる群から選ばれる 2 価の結合基である。上記 W は、 $-Ra-$ 、 $-Ar'-$ 、 $-Ra-Ar'-$ 、
25 $-Ra'-O-Ra'-$ 、 $-Ra'-C(O)O-Ra'-$ 、 $-Ra'-NH$






$\text{CO}-\text{Ra}'$ 、 $-\text{Ra}-\text{C}(\text{O})-\text{Ra}-$ 、 $-\text{Ar}'-\text{C}(\text{O})-\text{Ar}'-$ 、
 $-\text{Het}'$ 、 $-\text{Ar}'-\text{S}-\text{Ar}'$ 、 $-\text{Ar}'-\text{S}(\text{O})-\text{Ar}'$ 、
 $-\text{Ar}'-\text{S}(\text{O}_2)-\text{Ar}'$ 、及び $-\text{Ar}'-\text{Q}-\text{Ar}'$ からなる群から
 5 選ばれる2価の基であり、 Ra はアルキレンであり、 Ar' はアリーレンであ
 り、 Ra' は各々独立にアルキレン、アリーレン及びアルキレン/アリーレン
 混合基からなる群から選ばれる基であり、 Het' はヘテロアリーレンであり
 、 Q は4級炭素を含有する2価の基である。Bとしては、単結合、 $-\text{O}-$ 、 $-\text{Ar}'$
 または $-\text{Ra}'-\text{O}-\text{Ra}'$ であることがより好ましく、フェニル
 10 残基、フェナントレン残基、フルオレン残基、カルバゾール残基、ビフェニル
 残基、ジフェニルエーテル残基であることが重合反応性の点で特に好ましい。







式(I)中、A又はBで表される2価の基は、置換基を有していてもよい。
 A又はBが有する置換基としては、上記 $-\text{R}^1$ 、 $-\text{OR}^2$ 、 $-\text{SR}^3$ 、 $-\text{OCOR}^4$ 、
 $-\text{COOR}^5$ 、 $-\text{SiR}^6\text{R}^7\text{R}^8$ または $-\text{NR}^9\text{R}^{10}$ で表される置換基が
 15 挙げられる。置換基が複数存在する場合、複数の置換基はそれぞれ同一であっ
 ても異なってもよい。


式(I)のキノリンモノマー単位的具体例として、下記に例示化合物を示す
 が、これらに限定されるものではない。















ここで、上記キノリンモノマー単位中、置換基Rとしては、上記 $-R^1$ 、
 5 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ 、 $-SiR^6R^7R^8$ または $-NR^9R^{10}$ で表される置換基が挙げられる。また、Rは水素原子であってもよい。
 置換基Rはそれぞれ同一であっても異なってもよい。


また、本発明で使用する枝分れ構造モノマー単位としては、式 (III) :



(III)



または



で表される枝分れ構造が好ましく、これらの枝分れ構造モノマー単位は、単独であるいは2種以上を組み合わせ使用することができる。

5 式 (III) 中、Yはそれぞれ独立に水素原子または1価の有機残基を表す。

これらの枝分れ構造モノマー単位の式 (III) における、置換基Yは、好ましくは各々独立にハロゲン原子、 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ または $-SiR^6R^7R^8$ （ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。）からなる群から選択される置換基であって、それぞれは同一であっても異なってもよく、枝分れ構造骨格のベンゼン環の置換可能な位置に結合した置換基であり、pは0～4の整数を表す。pは0～2であることが好ましい。

置換基Yはさらに置換基を有していてもよく、置換基の例として上記 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ 、 $-SiR^6R^7R^8$ または-


NR^9R^{10} で表される置換基が挙げられる。置換基が複数存在する場合、複数の置換基はそれぞれ同一であっても異なってもよい。


これらの置換基のうち、 Y_p としては、それぞれ独立して、 p が0、すなわち未置換のものであるか、あるいは Y が $-\text{R}^1$ で表される基であることが好ましく、アルキル基が直接置換したものが、重合反応性および耐熱性の点から特に好ましいものである。また、置換基数は、未置換の場合、すなわち p が0であるものを含めて、 p が1であるものが、重合反応性の点で好ましいものである。


本発明のポリキノリン共重合体は、上記の2成分のモノマー単位を少なくとも含むものであるが、必要に応じて、これら以外のモノマー単位を「共重合モノマー単位」として含有させることができる。「共重合モノマー単位」としては、例えば、置換または非置換の芳香族性のモノマー単位、置換または非置換の複素環モノマー単位、置換または非置換のトリフェニルアミン骨格を有するモノマー単位を挙げることができる。このような芳香族性のモノマー単位または複素環モノマー単位としては、ベンゼン、ビフェニル、ターフェニル、ナフタレン、アントラセン、テトラセン、フェナントレン、スチルベン、クリセン、ピリジン、ピラジン、イソキノリン、アクリジン、フェナントロリン、フラン、ピロール、チオフェン、ジフェニルオキサジアゾール、ベンゾチアジアゾール、ジフェニルジアゾール、ジフェニルチアジアゾール、ベンゾトリアゾールなどが、トリフェニルアミン骨格を有するモノマー単位としては、トリフェニルアミン、 $\text{N}-(4\text{-ブチルフェニル})-\text{N}$ 、 $\text{N}-\text{ジフェニルアミン}$ 、 N 、 $\text{N}'-\text{ジフェニル}-\text{N}$ 、 $\text{N}'-\text{ビス}(3\text{-メチルフェニル})-[1, 1'-\text{ビフェニル}]-4, 4'-\text{ジアミン}$ 、 N 、 $\text{N}'-\text{ビス}(3\text{-メチルフェニル})-\text{N}$ 、 $\text{N}'-\text{ビス}(2\text{-ナフチル})-[1, 1'-\text{ビフェニル}]-4, 4'-\text{ジアミン}$ などが、さらには、アルキニレンなどがあげられる。

共重合モノマー単位は、上述の有機残基により置換されていてもよい。共重合モノマー単位が有していてもよい置換基の例としては、 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ 、 $-SiR^6R^7R^8$ または $-NR^9R^{10}$ で表される置換基が挙げられる。置換基が複数存在する場合、複数の置換基はそれぞれ同一であっても異なってもよい。

本発明の共重合モノマー単位的具体例として、さらに下記に例示化合物を示すが、これらに限定されるものではない。








5 上記共重合モノマー単位中、置換基Rとしては、上記 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-S$
 R^3 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ 、 $-SiR^6R^7R^8$ または $-NR^9R^{10}$ で表さ
 れる置換基が挙げられる。また、Rは水素原子であってもよい。置換基Rはそ

れぞれ同一であっても異なってもよい。

次に、本発明のポリキノリン共重合体は、上記モノマー単位を結合する基として、式 (II) :



で表される結合基を有することが好ましい。

式 (II) 中、Dは2価の有機残基であり、 —O— 、 —S— 、 —NR— 、 —C
 $\text{R}_2\text{—}$ 、 $\text{—SiR}_2\text{—}$ 、 $\text{—SiR}_2\text{—O—SiR}_2\text{—}$ 、および $\text{—SiR}_2\text{—O—S}$
10 $\text{iR}_2\text{—O—SiR}_2\text{—}$ であることが好ましく、Rは、それぞれ独立に水素原子、炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。また、bは0～1の整数である。

上記の式 (II) において、bが0の場合は単結合を意味している。これらの
15 うち結合基としては、単結合または —O— が合成の簡便性の点で好ましい。また、Rとしては、炭素数1～22の直鎖、環状または分岐アルキル基が溶解性付与の観点から好ましく、炭素数1～6の直鎖アルキル基が重合反応性の点で特に好ましいものである。

本発明において、ポリキノリン共重合体は、好ましくは、式 (I) で表され
20 るキノリンモノマー単位と、式 (III) で表される枝分れ構造単位とを少なくとも含有する共重合体であり、各モノマー単位を結合する基が、式 (II) で表される共重合体である。

本発明のポリキノリン共重合体中の全モノマー単位総数中のキノリンモノマー単位の占めるモル分率は、1から99%が好ましく、3から97%がより好
25 ましく、5から95%が最も好ましい。キノリンモノマー単位が、1%未満で

あると発光色度が劣化しやすい傾向にあり、99%を超えると発光輝度が低くなる傾向にある。


本発明のポリキノリン共重合体中の全モノマー単位総数中の枝分れ構造モノマー単位の占めるモル分率は、0.1から30%が好ましく、0.5から20%がより好ましく、1から10%が最も好ましい。枝分れ構造モノマー単位が、0.1%未満であると発光色度が劣化しやすい傾向にあり、30%を超えると発光輝度が低くなる傾向にある。

なお、本発明のポリキノリン共重合体に共重合させることのできる芳香族性のモノマー単位、置換または非置換の複素環モノマー単位、置換または非置換のトリフェニルアミン骨格を有するモノマー単位は、ポリマーの全モノマー単位総数中のモル分率で、0から85%であることが好ましく、0から70%であることがより好ましく、0から50%であることがさらに好ましい。共重合モノマー単位を用いた場合、重合性の点で好ましい。また、共重合モノマー単位の含有量が85%を超えると特性が低下する傾向がある。


本発明のポリキノリン共重合体は、種々の当業者公知の合成法により製造できる。例えば、各モノマー単位を結合する基が無い場合、つまり、式(II)においてbが0の場合には、ヤマモト (T. Yamamoto) らのBull. Chem. Soc. Jap., 51巻、7号、2091頁(1978)、およびゼンバヤシ (M. Zembayashi) らのTet. Lett., 47巻4089頁(1977)に記載されている方法を用いることができる。特に、スズキ (Suzuki) によりSynthetic Communications, Vol.11, No.7, p.513 (1981)において報告されている方法が共重合体の製造には、一般的である。この反応は、芳香族ボロン酸 (boronic acid) 誘導体と芳香族ハロゲン化物の間でPd触媒化クロスカップリング反応 (通常、「鈴木反応」と呼ばれる) を起こさしめるものであり、対応する芳香族環同士を結合する反応に用いることにより、本発明のポリキノリン共重合体を製造することができる。

また、この反応は通常Pd (II) 塩もしくはPd (0) 錯体の形態の可溶性Pd化合物を用いる。芳香族反応体を基準として0.01～5モルパーセントのPd (PPH₃)₄、3級ホスフィンリガンドとのPd (OAc)₂錯体およびPdCl₂ (dppf) 錯体が一般に好ましいPd源である。この反応には
 5 塩基も用いられ、水性アルカリカーボネートもしくはバイカーボネートが最も好ましい。また、相間移動触媒を用いて、非極性溶媒中で反応を促進することもできる。溶媒としては、N, N-ジメチルホルムアミド、トルエン、ジメトキシエタン、テトラヒドロフラン等が用いられる。

本発明のポリマーの場合には、例えば、具体的に、次式



または




(式中、R' はメチル基、エチル基、プロピル基などの低級アルキル基、あるいは2個のR' が互いに結合して環を形成するエチレン基、プロピレン基などの低級アルキレン基であり、XおよびA、B、aは前述のとおりのものである。
 15)で表されるキノリン誘導体のジボロン酸エステルと、トリプロモ枝分れ構造誘導体と、必要に応じ共重合可能な共重合モノマーのボロン酸エステルまたは共重合モノマーの臭素化物を、パラジウム(0)触媒存在下、水溶性塩基により共重合させて製造することができる。また、共重合可能な共重合モノマーのボロン酸エステルと、ジプロモキノリン誘導体、トリプロモ枝分れ構造誘導体とを、パラジウム(0)触媒存在下、水溶性塩基により共重合させて製造す
 20


することもできる。

各モノマー単位を結合する基が—O—、つまり、式(II)においてDが—O—、bが1の場合には、特開平9-136954号公報に記載されているようなジフルオロキノリンモノマーとトリヒドロキシ枝分れ構造誘導体モノマー、
 5 トリブromo枝分れ構造誘導体モノマーとジヒドロキシキノリンモノマー、またはジブromoキノリンモノマーとトリヒドロキシ枝分れ構造誘導体モノマーを塩基存在下、極性溶媒中で反応させることによって本発明のポリキノリン共重合体を製造できる。この反応は、本発明のポリキノリン共重合体を製造するための反応を、ジヒドロキシ化合物を脱プロトン化しうる塩基の存在下で行う。こ
 10 のような塩基としては、アルカリ及びアルカリ土類金属炭酸塩及び水酸化物、例えば、炭酸カリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム等が挙げられる。ジヒドロキシ化合物の酸性度が低くて水酸化ナトリウムでは十分に脱プロトン化されない場合には、より強い塩基、例えば、水素化ナトリウム等の金属水素化物、ブチルリチウム、ナトリウムアミド等の金属アミドなどを用いてもよい。この塩基とジヒドロキシ化合物との反応時には、水が生成する。この水は、共沸蒸留により除去することができる。溶媒としては、上述のものをを用いることができる。

例えば、具体的に、次式



20 または




(式中、XおよびA、B、aは前述のとおりのものである。)


で表されるジフルオロキノリン誘導体と、ジヒドロキシ枝分れ構造誘導体とを、塩基存在下、極性溶媒中で反応させることによってポリキノリン共重合体を製造できる。


- 5 なお、本発明のポリキノリン共重合体が、他の共重合可能な共重合モノマーを含む場合、前述の共重合モノマーをヒドロキシ単量体としてキノリン誘導体および枝分れ構造誘導体と共重合させればよい。本発明において共重合させることのできるその他のジヒドロキシ単量体の例としては、例えば、レゾルシン、ヒドロキノン、4, 4'-ジヒドロキシビフェニル、1, 3-ジヒドロキシ
- 10 ナフタレン、2, 6-ジヒドロキシナフタレン、2, 7-ジヒドロキシナフタレン、3, 4'-ジヒドロキシビフェニル、3, 3'-ジヒドロキシビフェニル、2, 4-ジヒドロキシ安息香酸メチル、イソプロピリデンジフェノール（ビスフェノールA）、フェノールフタレイン、フェノール・レッド、1, 2-ジ（4-ヒドロキシフェニル）エタン、ジ（4-ヒドロキシフェニル）メタン
- 15 、4, 4'-ジヒドロキシベンゾフェノン、N, N-ビス（4-ヒドロキシフェニル）-N-フェニルアミン、N, N'-ビス（4-ヒドロキシフェニル）-N, N'-ビス（3-メチルフェニル）-[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン等が挙げられる。

- ジヒドロキシ単量体は置換基を有していてもよく、置換基の例としては、上
- 20 記 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ 、 $-SiR^6R^7R^8$ または $-NR^9R^{10}$ で表される置換基が挙げられる。置換基が複数存在する場合、複数の置換基はそれぞれ同一であっても異なってもよい。

 本発明のジヒドロキシ単量体の具体例として、さらに下記に例示化合物を示すが、これらに限定されるものではない。







上記ジヒドロキシ単量体中、置換基Rとしては、上記 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ 、 $-SiR^6R^7R^8$ または $-NR^9R^{10}$ で表される置換基が挙げられる。また、Rは水素原子であってもよい。置換基Rはそれ
 5 ぞれ同一であっても異なってもよい。

上記方法により得られたポリキノリン共重合体の分子量は、10,000～1,000,000であることが好ましく、30,000～800,000であることが好ましい。10,000未満であるとフィルム形成能が低下する傾向があり、1,000,000を超えると溶解性が低下する傾向がある。
 10

本発明のポリキノリン共重合体は、エレクトロルミネセンス素子の活性層材料として使用できる。活性層とは、層が電界の適用時に発光し得るもの（発光層）、または、電荷の注入もしくは電荷の移動を改良するもの（電荷注入層ま

たは電荷移動層)を意味する。ここで、電荷とは負または正の電荷をいう。

活性層の厚みは、発光効率等を考慮し適宜設定することができ、10～300 nmであることが好ましく、20～200 nmであることがさらに好ましい。10 nm未満であると薄膜欠陥としてピンホールなどが生じる傾向があり、

5 300 nmを超えると特性が低下する傾向がある。

電子注入および／または電子移動層には、オキサジアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾキノン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、チアジアゾール誘導体、ベンゾジアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、金属キレート錯体化合物、などの材料を含む層が挙げられる。

10 正孔注入および／または正孔移動層には、銅フタロシアニン、トリフェニルアミン誘導体、トリフェニルメタン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン系化合物、カルバゾール系化合物、高分子量アリアルアミン、ポリアニリン、ポリチオフェン、などの材料を含む層が挙げられる。

本発明のポリマーをエレクトロルミネセンス素子の活性層材料として使用するためには、ポリマー溶液を基体上に塗布し、基体上に活性層をフィルムの形状で設ければよい。当業者に公知の方法、例えば、インクジェット、キャスト、浸漬、印刷またはスピンコーティングなどを用いて積層することにより達成することができる。印刷法には、凸版印刷、凹版印刷、オフセット印刷、平板印刷、凸版反転オフセット印刷、スクリーン印刷、グラビア印刷等がある。このような積層方法は、通常、-20～+300℃の温度範囲、好ましくは10～100℃、特に好ましくは15～50℃で実施することができる。また、積層されたポリマー溶液の乾燥は、通常、常温乾燥、ホットプレートによる加熱乾燥などで実施することができる。

25 ポリマー溶液に用いられる溶媒として、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエタン、テトラヒドロフラン、トルエン、キシレン、メシチレン、アニソ

ール、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル、エチルセロ
ソルブアセテート等を用いることができる。

本発明のポリマー溶液は、それ以外の材料と混合して使用してもよい。また、
5 本発明のポリマーを用いたエレクトロルミネセンス素子は、上記ポリマー以
外の材料を含む層が本発明のポリマーを含む活性層と積層されていてもよい。
本発明のポリマーと混合して用いてもよい材料としては、正孔注入および／ま
たは正孔移動材料、電子注入および／または電子移動材料、発光材料、バイン
ダーポリマーなどの公知のものが使用できる。混合する材料としては、高分子
材料でも、低分子材料でもかまわない。

10 正孔注入および／または正孔移動材料に使用可能なものとしては、アリール
アミン誘導体、トリフェニルメタン誘導体、スチルベン系化合物、ヒドラゾン
系化合物、カルバゾール系化合物、高分子量アリールアミン、ポリアニリン、
ポリチオフェン、などの材料およびそれらを高分子化した材料が例示される。
電子注入および／または電子移動材料に使用可能なものとしては、オキサジア
15 ゴール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾキノン誘導体、キノリン誘
導体、キノキサリン誘導体、チアジアゾール誘導体、ベンゾジアゾール誘導体
、トリアゾール誘導体、金属キレート錯体化合物、などの材料およびそれらを
高分子化した材料が例示される。

20 発光材料に使用可能なものとしては、アリールアミン誘導体、オキサジアゾ
ール誘導体、ペリレン誘導体、キナクリドン誘導体、ピラゾリン誘導体、アン
トラセン誘導体、ルブレン誘導体、スチルベン誘導体、クマリン誘導体、ナフ
タレン誘導体、金属キレート錯体、I rやP tなどの中心金属を含む金属錯体
、などの材料およびそれらを高分子化した材料、ポリフルオレン誘導体、ポリ
フェニレンビニレン誘導体、ポリフェニレン誘導体、ポリチオフェン誘導体、
25 などのポリマー材料が例示される。

バインダーポリマーに使用可能なものとしては、特性を著しく低下させないものであれば使用できる。当該バインダーポリマーとしては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアリールエーテル、ポリアクリレート、ポリメタクリレート、ポリシロキサン、などの材料が例示される。

- 5 また、ポリマー溶液の全重量に対し、ポリキノリン共重合体は0.1～5重量%含まれることが好ましく、0.2～3重量%含まれることがさらに好ましい。0.1重量%未満であると薄膜欠陥としてピンホールなどが生じる傾向があり、5重量%を超えると膜厚ムラが生じる傾向がある。

- 10 本発明のポリマーからなる本発明のエレクトロルミネセンス素子の一般構造は、米国特許第4,539,507号および米国特許第5,151,629号に記載されている。また、ポリマー含有のエレクトロルミネセンス素子については、例えば、国際公開WO第90/13148号または欧州特許公開第0443861号に記載されている。

- 15 これらは通常、電極の少なくとも1つが透明であるカソードとアノードとの間に、エレクトロルミネセント層（発光層）を含むものである。さらに、1つ以上の電子注入層および／または電子移動層が、エレクトロルミネセント層（発光層）とカソードとの間に挿入され得るもので、さらに、1つ以上の正孔注入層および／または正孔移動相が、エレクトロルミネセント層（発光層）とアノードとの間に挿入され得るものである。

- 20 カソード材料としては、例えば、Li、Ca、Mg、Al、In、Cs、Mg/Ag、LiFなどの金属または金属合金であるのが好ましい。アノード材料としては、透明基体（例えば、ガラスまたは透明ポリマー）上に、金属（例えば、Au）または金属導電率を有する他の材料、例えば、酸化物（例えば、ITO：酸化インジウム／酸化錫）を使用することもできる。

- 25 本発明のポリキノリン共重合体は、例えば、有機EL素子用材料として好適

である。これらは、中でも、高い発光効率、良好な発光の色純度および安定性、さらに製膜が容易であること等から良好なフィルム形成能を示す。従って、これを用いた本発明の有機EL素子は良好な発光の色純度および安定性を示すものであり、また、生産性に優れている。

5

実施例

本発明を以下の実施例により説明するが、これらに限定されるものではない。

実施例1 キノリン誘導体 ジボロン酸エステルの合成



10 マグネシウム（1.9 g、80 mmol）のTHF混合物中に、6, 6'-ビス〔2-(4-ブロモフェニル)-3, 4-ジフェニルキノリン〕（30 mmol）のTHF溶液を、アルゴン気流下に、よく攪拌しながら徐々に加え、グリニヤール試薬を調製した。得られたグリニヤール試薬を、トリメチルホウ酸エステル（300 mmol）のTHF溶液に-78℃でよく攪拌しながら、2
15 時間かけて徐々に滴下した後、2日間室温で攪拌した。反応混合物を粉碎した氷を含有する5%希硫酸中に注ぎ、攪拌した。得られた水溶液をトルエンで抽出し、抽出物を濃縮したところ、無色の固体が得られた。得られた固体をトルエン/アセトン（1/2）から再結晶することにより、無色結晶としてキノリン誘導体 ジボロン酸が得られた（40%）。得られたキノリン誘導体 ジボ
20 ロン酸（12 mmol）と1, 2-エタンジオール（30 mmol）をトルエン中で10時間還流した後、トルエン/アセトン（1/4）から再結晶したところ、キノリン誘導体 ジボロン酸エステルが無色結晶として得られた（83%）。

実施例2 キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体の合成（1）

25 下記構造式で示されるトリブロモ枝分れ構造モノマ（1 mmol）、下記構

造式で示されるジアルコキシジブロモベンゼン化合物（9 mmol）、実施例 1 で合成したキノリン誘導体ジボロン酸エステル（10 mmol）、Pd（0）（ PPh_3 ）₄（0.2 mmol）のトルエン溶液に、アルゴン気流下、2 M の K_2CO_3 水溶液を加え、激しく攪拌しながら、48 時間還流した。

5



10



反応混合物を室温まで冷却した後、大量のメタノール中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールで洗浄することにより、固体を得た。濾取した固体をトルエンに溶解した後、大量のアセトン中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、アセトンで洗浄することにより、固体を得た。さらに、上記アセトンによる再沈処理を2回繰り返した。次に、得られた個体をトルエンに溶解した後、陽イオン・陰イオン交換樹脂（オルガノ社製イオン交換樹脂）を加え、1時間攪拌した後、吸引濾過してポリマー溶液を回収した。さらに、上記イオン交換樹脂による処理を2回繰り返した。回収したポリマー溶液を大量のメタノール中に注ぎ、固体を沈殿させた。さら

15

に、得られた固体をソックスレー抽出器中でアセトンにより、24時間抽出・洗淨してキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体(1)を得た。

実施例3 キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体の合成(2)

6, 6'-ビス[2-(4-フルオロフェニル)-3, 4-ジフェニルキノリン] (9 mmol)、下記構造式で示される枝分れ構造モノマ (1 mmol)、下記構造式で示されるジアルコキシジヒドロキシベンゼン化合物 (9 mmol)、炭酸カリウム (15 mmol)、無水NMP (40 ml) および無水トルエン (20 ml) を窒素気流下、激しく攪拌しながら、30時間加熱・還流した。





反応混合物にNMP (60 ml) を加えた後、室温まで冷却した。得られた溶液を、大量の蒸留水中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、蒸留水、メタノール、アセトンで洗淨することにより、個体を得た。濾取した固体をトルエンに溶解した後、大量のアセトン中に注ぎ、固体を沈殿させ

た。析出した固体を吸引濾過し、アセトンで洗浄することにより、固体を得た。さらに、上記アセトンによる再沈処理を2回繰り返した。次に、得られた個体をトルエンに溶解した後、陽イオン・陰イオン交換樹脂（オルガノ社製イオン交換樹脂アンバーリストEG-290-HG）を加え、1時間攪拌した後、
 5 吸引濾過してポリマー溶液を回収した。さらに、上記イオン交換樹脂による処理を2回繰り返した。回収したポリマー溶液を大量のメタノール中に注ぎ、固体を沈殿させた。さらに、得られた固体をソックスレー抽出器中でアセトンにより、24時間抽出・洗浄してキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（2）を得た。

10 実施例4 キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体の合成（3）

下記構造式で示されるトリブロモ枝分れ構造モノマ（0.5mmol）、下記構造式で示されるジアルコキシジブロモベンゼン化合物（9.5mmol）、実施例1で合成したキノリン誘導体ジボロン酸エステル（10mmol）、Pd（0）（PPh₃）₄（0.2mmol）のトルエン溶液に、アルゴン気流
 15 下、2MのK₂CO₃水溶液を加え、激しく攪拌しながら、48時間還流した。



反応混合物を室温まで冷却した後、大量のメタノール中に注ぎ、固体を沈殿

させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールで洗浄することにより、固体を得た。濾取した固体をトルエンに溶解した後、大量のアセトン中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、アセトンで洗浄することにより、固体を得た。さらに、上記アセトンによる再沈処理を2回繰り返した。次に、得られた個体をトルエンに溶解した後、陽イオン・陰イオン交換樹脂（オルガノ社製イオン交換樹脂）を加え、1時間攪拌した後、吸引濾過してポリマー溶液を回収した。さらに、上記イオン交換樹脂による処理を2回繰り返した。回収したポリマー溶液を大量のメタノール中に注ぎ、固体を沈殿させた。さらに、得られた固体をソックスレー抽出器中でアセトンにより、24時間抽出・洗浄してキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（3）を得た。

実施例5 有機EL素子の作製（1）

実施例2で得たキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（1）のトルエン溶液（1.0 wt %）を、ITO（酸化インジウム錫）を2 mm幅にパターンニングしたガラス基板上に、乾燥窒素環境下でスピン塗布してポリマー発光層（膜厚70 nm）を形成した。次いで、乾燥窒素環境下でホットプレート上で80℃/5分間加熱乾燥した。得られたガラス基板を真空蒸着機中に移し、上記発光層上にCa（膜厚10 nm）、AL（膜厚100 nm）の順に電極を形成した。得られたITO/ポリマー発光層/Ca/AL素子を電源に接続し、ITOを正極、Ca/ALを陰極にして電圧を印加したところ、約6 Vで青色発光（ $\lambda = 440 \text{ nm}$ ）が観測された。この青色発光における色調の変化は、25℃で、500時間経過後も認められなかった。

実施例6 有機EL素子の作製（2）

キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（1）の代わりにキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（2）を用いた以外は、実施例5と同様にしてITO/ポリマー発光層/Ca/AL素子を作製した。得られたIT

ITO／ポリマー発光層／Ca／AL素子を電源に接続し、ITOを正極、Ca／ALを陰極にして電圧を印加したところ、約8 Vで青色発光 ($\lambda = 430 \text{ nm}$) が観測された。この青色発光における色調の変化は、25℃で、500時間経過後も認められなかった。

5 実施例7 有機EL素子の作製(3)

キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体(1)の代わりにキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体(3)を用いた以外は、実施例5と同様にしてITO／ポリマー発光層／Ca／AL素子を作製した。得られたITO／ポリマー発光層／Ca／AL素子を電源に接続し、ITOを正極、Ca／ALを陰極にして電圧を印加したところ、約9 Vで青色発光 ($\lambda = 435 \text{ nm}$) が観測された。この青色発光における色調の変化は、25℃で、500時間経過後も認められなかった。


比較例1

キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体(1)の代わりにポリジオクチルフルオレンを用いた以外は、実施例5と同様にしてITO／ポリマー発光層／Ca／AL素子を作製した。得られたITO／ポリマー発光層／Ca／AL素子を電源に接続し、ITOを正極、LiFを陰極にして電圧を印加したところ、約6 Vで青色発光 ($\lambda = 430 \text{ nm}$) が観測されたが、時間と共に発光色が青色から黄緑色に変化した。


20 比較例2

キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体(1)の代わりに下記構造式で示されるポリキノリンを用いた以外は、実施例5と同様にしてITO／ポリマー発光層／Ca／AL素子を作製した。得られたITO／ポリマー発光層／Ca／AL素子を電源に接続し、ITOを正極、Caを陰極にして電圧を印加したところ、約10 Vで青色発光 ($\lambda = 430 \text{ nm}$) が観測されたが、時間

と共に発光色が青色から水色に変化した。



実施例 8 ジブロモキノリン誘導体 (3) の合成



5


反応容器に上記化合物 (1) (0.3 mol)、乾燥N, N-ジメチルホルムアミド 2500 mL を仕込み、アルゴンガスを吹き込んで脱気操作を行なった (1 時間)。アルゴン雰囲気下にて $\text{Ni}(\text{COD})_2$ (0.3 mol、1.0 eq.) を添加し、50℃にて3時間加熱攪拌を行なった。反応溶液を室温まで放冷後、冷水 10 L に投入し、酢酸エチル 1.5 L で2回抽出した。水洗

10

後、硫酸マグネシウムで脱水し、溶媒を減圧留去して化合物 (2) の粗生成物を得た。この粗生成物にヘキサン 580 mL を加えて 15 分加熱還流し、溶液を放冷して析出している結晶をろ取、乾燥して化合物 (2) (0.11 mol) を得た。収率 37%。

- 5 反応容器に化合物 (2) (0.10 mol)、4-ブロモアセトフェノン (0.3 mol、3.0 eq.)、キシレン 400 mL、*p*-トルエンスルホン酸一水和物 (3 mmol、0.03 eq.) を仕込み、2 日間加熱還流を行なった。反応溶液を室温まで放冷後、析出した結晶をろ取した。得られた粗結晶にクロロホルム 500 mL を加えて 30 分間加熱還流し、この溶液を放冷し、
- 10 析出した結晶をろ取・乾燥して目的のキノリン誘導体 (3) (0.07 mol) を得た。収率 70%。NMR スペクトル、IR スペクトル等によりキノリン誘導体 (3) の構造を確認した。

実施例 9 キノリン誘導体 (5) の合成



反応容器に上記化合物 (1) (2.0 mmol)、ジメチルジブチルフェナン


トレンジボロン酸エステル化合物 (10 mmol)、Pd (0) (PPh₃)₄ (0.12 mmol) を仕込み、アルゴンガスを吹き込んで脱気操作を行なった (1時間)。アルゴン雰囲気下にて、トルエン 80 mL、60%の Aliquat (R) 336 トルエン溶液 (8 mL)、2 M の Na₂CO₃ 水溶液 60 mL を加え、激しく攪拌しながら、95℃で4時間還流した。反応終了後、反応溶液を大量の冷却したメタノール/蒸留水=1/1 中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、冷却メタノールで洗浄して粗生成物を得た。この粗生成物にヘキサンを加えて15分加熱還流し、溶液を放冷して析出している結晶をろ取、乾燥して化合物 (4) (8.3 mmol) を得た。収率 83 %。

反応容器に化合物 (4) (8 mmol)、4-ブロモアセトフェノン (24 mmol、3.0 eq.)、キシレン 40 mL、*p*-トルエンスルホン酸一水和物 (0.24 mmol、0.03 eq.) を仕込み、2日間加熱還流を行なった。反応溶液を室温まで放冷後、析出した結晶をろ取した。得られた粗結晶にクロロホルム 50 mL を加えて30分間加熱還流し、この溶液を放冷し、析出した結晶をろ取・乾燥して目的化合物 (5) (5.2 mmol) を得た。収率 65 %。NMR スペクトル、IR スペクトル等によりキノリン誘導体 (5) の構造を確認した。

実施例 10 トリボロン酸エステルトリフェニルアミン構造モノマー (6) の合成

反応容器に乾燥ジエチルエーテル 150 mL、トリブロモフェニルアミン 15 g、Bis (pinacolato) diboron 26.1 g、PdCl₂ (dppf) · CH₂Cl₂ 2.5 g を仕込み、90℃にて2日間加熱攪拌した。加熱終了後、すばやく熱時セライトろ過を行ない、ろ液を減圧濃縮して粗結晶 45 g を得た。シリカゲルカラムにて精製、さらにヘキサン/アセト


ニトリル（5／1）にて再沈作業を行ない、目的化合物のトリボロン酸エステルトリフェニルアミン構造モノマー 7.0 g の表題化合物（6）を得た。収率 36%。NMR スペクトル、IR スペクトル等によりトリボロン酸エステルトリフェニルアミン構造モノマー（6）の構造を確認した。



5

(6)

実施例 11 トリプロモ枝分れ構造モノマー（9）の合成



反応容器に実施例 10 で合成したトリボロン酸エステルトリフェニルアミン
 構造モノマー (6) (10 mmol)、上記化合物ブロモジフェニルオキサジ
 アゾール化合物 (7) (32 mmol)、Pd (0) (PPh₃)₄ (0.12
 5 mmol) を仕込み、アルゴンガスを吹き込んで脱気操作を行なった (1 時間
)。アルゴン雰囲気下にて、トルエン 80 mL、60% の Aliquat (R)
) 336 トルエン溶液 (8 mL)、2 M の Na₂CO₃ 水溶液 60 mL を加え、
 激しく攪拌しながら、95℃ で 6 時間還流した。反応終了後、反応溶液を大量
 の冷却したメタノール/蒸留水 = 3/1 中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出し
 10 た固体を吸引濾過し、メタノールで洗浄して粗生成物を得た。この粗生成物に
 クロロホルムを加えて 15 分加熱還流し、溶液を放冷して析出している結晶を
 ろ取、乾燥して化合物 (8) (5 mmol) を得た。収率 50%。


反応容器に化合物(8)(5mmol)を仕込み、窒素ガスを吹き込んで脱気操作を行なった(1時間)。窒素ガス雰囲気下にて、クロロホルム20mLを加えて溶解した。その後、0℃に冷却しながら臭素(15mmol)を30分間かけて滴下し、さらに0℃で6時間攪拌した。反応終了後、反応溶液を蒸留水200mL中に注ぎ、クロロホルム200mLで3回抽出した。得られたクロロホルム溶液をチオ硫酸ナトリウム水溶液で3回洗浄し、水洗後、硫酸マグネシウムで脱水し、溶媒を減圧留去して化合物(9)の粗生成物を得た。この粗生成物にクロロホルム/メタノール50mLを加えて5分加熱還流し、溶液を放冷して析出している結晶をろ取、乾燥して化合物(9)(3.2mmol)を得た。収率32%。NMRスペクトル、IRスペクトル等によりトリブ

5

10

ロモ枝分れ構造モノマー(9)の構造を確認した。

実施例12 キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体の合成(4)




15 反応容器に上記ジオクチルフルオレンジボロン酸エステル(5mmol)、前記実施例8で合成したジブロモキノリン誘導体(3)(5mmol)、前記実施例10で合成したトリボロン酸エステルトリフェニルアミン構造モノマー(6)(0.5mmol)、Pd(0)(PPh₃)₄(0.06mmol)を仕込み、アルゴンガスを吹き込んで脱気操作を行なった(1時間)。アルゴン

20 雰囲気下にて、トルエン50mL、60%のAliquat(R)336トルエン溶液(4mL)、2MのK₂CO₃水溶液35mLを加え、激しく攪拌しながら、95℃で48時間還流した。反応終了後、反応溶液を大量のメタノール/蒸留水=9/1中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、

メタノールで洗淨することにより、固体を得た。濾取した固体をトルエンに溶解した後、大量のメタノール／アセトン＝8／2中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノール、アセトンで洗淨することにより、固体を得た。さらに、上記メタノール／アセトン＝8／2による再沈処理を2回繰り返した。次に、得られた個体をトルエンに溶解した後、陽イオン・陰イオン交換樹脂（オルガノ社製イオン交換樹脂）を加え、1時間攪拌した後、吸引濾過してポリマー溶液を回収した。さらに、上記イオン交換樹脂による処理を2回繰り返した。回収したポリマー溶液を大量のメタノール／アセトン＝8／2中に注ぎ、固体を沈殿させた。さらに、得られた固体をソックスレー抽出器中でアセトンにより、24時間抽出・洗淨してキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（4）を得た。


実施例 13 キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体の合成（5）



反応容器に上記ベンゼンジボロン酸エステル（5 mmol）、前記実施例 9 で合成したジプロモキノリン誘導体（5）（5 mmol）、前記実施例 10 で合成したトリボロン酸エステルトリフェニルアミン構造モノマー（6）（0.5 mmol）、Pd（0）（PPh₃）₄（0.06 mmol）を仕込み、アルゴンガスを吹き込んで脱気操作を行なった（1時間）。アルゴン雰囲気下にて、トルエン 50 mL、60%のAliquat（R）336 トルエン溶液（4 mL）、2 MのK₂CO₃水溶液 35 mLを加え、激しく攪拌しながら、95℃で48時間還流した。反応終了後、反応溶液を大量のメタノール／蒸留水＝9／1中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールで洗淨することにより、固体を得た。濾取した固体をトルエンに溶解した後、大

量のメタノール／アセトン＝８／２中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノール、アセトンで洗浄することにより、固体を得た。さらに、上記メタノール／アセトン＝８／２による再沈処理を２回繰り返した。次に、得られた個体をトルエンに溶解した後、陽イオン・陰イオン交換樹脂（オルガノ社製イオン交換樹脂）を加え、１時間攪拌した後、吸引濾過してポリマー溶液を回収した。さらに、上記イオン交換樹脂による処理を２回繰り返した。回収したポリマー溶液を大量のメタノール／アセトン＝８／２中に注ぎ、固体を沈殿させた。さらに、得られた固体をソックスレー抽出器中でアセトンにより、２４時間抽出・洗浄してキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（５）を得た。

実施例 14 キノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体の合成（６）



反応容器に上記ジオクチルフルオレンジボロン酸エステル（５mmol）、前記実施例 8 で合成したジブロモキノリン誘導体（3）（５mmol）、前記実施例 11 で合成したトリブロモ枝分れ構造モノマー（9）（０．２mmol）、Pd（０）（PPh₃）₄（０．０６mmol）を仕込み、アルゴンガスを吹き込んで脱気操作を行なった（１時間）。アルゴン雰囲気下にて、トルエン 50 mL、60%の Aliquat（R）336 トルエン溶液（4 mL）、2 M の K₂CO₃ 水溶液 35 mL を加え、激しく攪拌しながら、95℃で 48 時間還流した。反応終了後、反応溶液を大量のメタノール／蒸留水＝9／１中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノールで洗浄することにより、固体を得た。濾取した固体をトルエンに溶解した後、大量のメタノール

ル／アセトン＝８／２中に注ぎ、固体を沈殿させた。析出した固体を吸引濾過し、メタノール、アセトンで洗浄することにより、固体を得た。さらに、上記メタノール／アセトン＝８／２による再沈処理を２回繰り返した。次に、得られた個体をトルエンに溶解した後、陽イオン・陰イオン交換樹脂（オルガノ社製イオン交換樹脂）を加え、１時間攪拌した後、吸引濾過してポリマー溶液を回収した。さらに、上記イオン交換樹脂による処理を２回繰り返した。回収したポリマー溶液を大量のメタノール／アセトン＝８／２中に注ぎ、固体を沈殿させた。さらに、得られた固体をソックスレー抽出器中でアセトンにより、２４時間抽出・洗浄してキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（６）を得た。

実施例１５～１７ 有機ＥＬ素子の作製（４）～（６）

ITO（酸化インジウム錫）を２mm幅にパターンニングしたガラス基板をUV／Ｏ３洗浄をした後、ポリチオフェン／ポリスチレンスルホン酸水分散溶液（Bayer製BAYTRON P CH8000）をスピナーで塗布し、ホットプレート上で２００℃で１５分間加熱乾燥してホール注入層を形成した（膜厚４０nm）。その後、乾燥窒素ガス環境下で実施例１２～実施例１４で得たキノリン誘導体と枝分れ構造誘導体との共重合体（４）～（６）のトルエン溶液（１．５wt％）を、スピン塗布してポリマー発光層（膜厚８０nm）を形成した。次いで、乾燥窒素ガス環境下でホットプレート上で８０℃／５分間加熱乾燥した。得られたガラス基板を真空蒸着機中に移し、上記発光層上にLiF（膜厚０．５nm）、Ca（膜厚２０nm）、AL（膜厚１５０nm）の順に電極を形成した。得られたITO／ポリマー発光層／LiF／Ca／AL素子を電源に接続し、ITOを正極、LiF／Ca／ALを陰極にして電圧を印加したところ、下記表に示す特性が得られた。さらに、有機ＥＬ素子寿命を評価したところ、２５℃で、５００時間経過後も発光色の色調の変化は認

められなかった。

また、上記実施例に示した例の他、上述の本発明における種々のモノマー単位を用いた場合にも、同様に安定性、発光効率等の優れた特性を有するポリキノリン共重合体を得ることができる。

5

表 3


実施例	ポリマー	発光開始 電圧	発光効率	発光ピーク 波長
実施例 1 5	共重合体 (4)	3. 5 V	0. 7 1 c d / A	4 7 0 nm
実施例 1 6	共重合体 (5)	4. 0 V	0. 6 2 c d / A	4 6 0 nm
実施例 1 7	共重合体 (6)	3. 5 V	0. 8 4 c d / A	4 6 5 nm

請 求 の 範 囲

1. キノリンモノマー単位及び枝分れ構造モノマー単位を含むことを特徴とするポリキノリン共重合体。


5

2. 式 (I) :



または

(I)



- 10 (式中、Xは、それぞれ独立に $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ および $-SiR^6R^7R^8$ (ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、それぞれ独立に炭素数1~22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2~20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。) からなる群から選択される置換基であって、それぞれは同一であっても異なってもよい、キノリン
- 15 残基中の置換可能な位置に結合した置換基であり、aはそれぞれ独立に0~3の整数である。Aは、単結合およびアリーレンからなる群から選ばれる基であり、Bは、単結合、 $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-C(O)-$ 、 $-S(O)-$ 、 $-S(O_2)-$ 、 $-W-$ 、 $-(O-W)_m-O-$ (mは1~3の整数)、及び $-Q-$ からなる群から選ばれる2価の結合基 (Wは $-Ra-$ 、 $-Ar'-$ 、 $-Ra-Ar'$ 、 $-Ra'-O-Ra'-$ 、 $-Ra'-C(O)O-Ra'-$ 、 $-Ra'-NHCO-Ra'-$ 、 $-Ra-C(O)-Ra-$ 、 $-Ar'-C(O)-$
- 20

$Ar' -$ 、 $-Het' -$ 、 $-Ar' - S - Ar' -$ 、 $-Ar' - S(O) - Ar' -$ 、 $-Ar' - S(O_2) - Ar' -$ 、及び $-Ar' - Q - Ar' -$ からなる群から選ばれる2価の基であり、 Ra はアルキレンであり、 Ar' はアリーレンであり、 Ra' は各々独立にアルキレン、アリーレン及びアルキレン／アリーレン混合基からなる群から選ばれる基であり、 Het' はヘテロアリーレンであり、 Q は4級炭素を含有する2価の基である。)である。)

で表されるキノリンモノマー単位と、

置換基を有していてもよい枝分れ構造モノマー単位と、
 を含む共重合体であって、



10 前記各モノマー単位を結合する基が、式(II)：




(式中、 D は $-O-$ 、 $-S-$ 、 $-NR-$ 、 $-CR_2-$ 、 $-SiR_2-$ 、 $-SiR_2-O-SiR_2-$ 、および $-SiR_2-O-SiR_2-O-SiR_2-$ (ここで、 R は、それぞれ独立に炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す)からなる群から選択される2価の基であり、 b は0～1の整数を表す。)で表される請求項1記載のポリキノリン共重合体。


20

3. 置換基を有していてもよい枝分れ構造モノマー単位が、式(III)：




(III)





または



(式中、Yは、それぞれ独立にハロゲン原子、 $-R^1$ 、 $-OR^2$ 、 $-SR^3$ 、 $-OCOR^4$ 、 $-COOR^5$ および $-SiR^6R^7R^8$ (ただし、 $R^1 \sim R^8$ は、それぞれ独立に炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。)) からの群から選択される置換基であって、それぞれは同一であっても異なってもよく、枝分れ構造骨格のベンゼン環の置換可能な位置に結合した置換基であり、pは0～4の整数を表す。) で表される請求項2記載のポリキノリン共重合体。

10

4. 前記式(I)のXが $-R^1$ (ただし、 R^1 は、それぞれ独立に炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。) であって、aがそれぞれ独立に0～3の整数である請求項2または3に記載のポリキノリン共重合体。

15

5. 前記式(III)のYが $-R^1$ (ただし、 R^1 は、それぞれ独立に炭素数1～22個の直鎖、環状もしくは分岐アルキル基、または、炭素数2～20個のアリール基もしくはヘテロアリール基を表す。) であって、pが0～4の整数である請求項2～4に記載のポリキノリン共重合体。

20

6. 請求項1～5のいずれかに記載のポリキノリン共重合体を用いて作製された有機エレクトロルミネセンス素子。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005439

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl.⁷ C08G61/12, C09K11/06, H05B33/14

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl.⁷ C08G61/12, C09K11/06, H05B33/14

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

WPI (L)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E, X	JP 2004-168999 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 17 June, 2004 (17.06.04), Claims; pages 18, 51 (Family: none)	1-2
P, X	JP 2003-206335 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 22 July, 2003 (22.07.03), Claims; Par. Nos. [0038], [0102] (Family: none)	1-2
P, X	JP 2003-138252 A (Sumitomo Chemical Co., Ltd.), 14 May, 2003 (14.05.03), Claims; page 8 (Family: none)	1-2

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
16 July, 2004 (16.07.04)Date of mailing of the international search report
10 August, 2004 (10.08.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/005439

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 9-73009 A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 18 March, 1997 (18.03.97), Claims; Par. No. [0031] (Family: none)	1-6
A	JP 3-177422 A (Exxon Research & Engineering Co.), 01 August, 1991 (01.08.91), Claims; examples 1 to 18 (Family: none)	1-6

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08G61/12、C09K11/06、H05B33/14

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ C08G61/12、C09K11/06、H05B33/14

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

WPI (L)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
EX	JP 2004-168999 A (住友化学工業株式会社) 2004. 06. 17、特許請求の範囲、第18頁、第51頁 (ファミリーなし)	1-2
PX	JP 2003-206335 A (住友化学工業株式会社) 2003. 07. 22、特許請求の範囲、【0038】、【0102】 (ファミリーなし)	1-2
PX	JP 2003-138252 A (住友化学工業株式会社)	1-2

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

16. 07. 2004

国際調査報告の発送日

10. 8. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

佐藤 邦彦

4 J

8215

電話番号 03-3581-1101 内線 6825

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	2003. 05. 14、特許請求の範囲、第8頁 (ファミリーなし)	
A	JP 9-73009 A (日立化成工業株式会社) 1997. 03. 18、特許請求の範囲、【0031】 (ファミリーなし)	1-6
A	JP 3-177422 A (エクソン リサーチ アンド エン 지니어リング コムパニー) 1991. 08. 01、特許請求の範 囲、実施例1-18 (ファミリーなし)	1-6